APPLICATION GATOR LINER SUR SUPPORT EN BOIS

Préparation P180 • Première couche diluée à 10 % • Finition GATOR

OBJECTIF	Obtenir une protection continue et une adhérence durable du GATOR Liner sur un support en bois correctement préparé.	**SUPPORT**	Bois brut, propre, sec, stable et exempt de traitement incompatible.

1. CONTRÔLE DU SUPPORT

Le bois doit être sec, sain, propre et suffisamment stable. Éliminer les anciennes finitions non adhérentes, les traces de cire, d’huile, de silicone, de graisse, de résine et tout contaminant susceptible de nuire à l’adhérence.

Sur un bois traité, exotique, résineux ou déjà peint, réaliser un essai préalable d’adhérence sur une petite zone avant de traiter l’ensemble.

2. PRÉPARATION DU BOIS

1	Nettoyer et contrôler le bois Le support doit être sec, sain et exempt de graisse, cire, silicone ou traitement incompatible.
2	Poncer uniformément au grain P180 Créer une surface régulière et favoriser l’accrochage de la première couche.
3	Dépoussiérer soigneusement Aspirer puis essuyer avec un chiffon propre non pelucheux.
4	Contrôler avant application La surface doit être propre, sèche et totalement débarrassée des poussières de ponçage.

3. PRÉPARATION DU GATOR LINER

1	Verser intégralement 250 ml de durcisseur dans le bidon de GATOR Liner.
2	Version teintable : ajouter 120 g de colorant pur par bidon.
3	Refermer le bidon et agiter vigoureusement pendant 2 minutes.
4	Pour la première couche uniquement, ajouter ensuite 10 % de diluant GATOR et homogénéiser soigneusement.

SANS PRIMAIRE	Appliquer directement le GATOR Liner sur le bois poncé au P180 et parfaitement dépoussiéré. La première couche est diluée avec 10 % de diluant GATOR. Ne jamais diluer avec de l’eau.

4. APPLICATION DU GATOR LINER

COUCHE	PRÉPARATION	OBJECTIF
1re passe	GATOR Liner activé puis dilué avec 10 % de diluant GATOR	Favoriser la pénétration et l’accrochage sur le bois
2e passe	GATOR Liner activé non dilué	Obtenir la protection, la couverture et la texture finales

5. RÉGLAGES D’APPLICATION AU PISTOLET

ASPECT	OUVERTURE BUSE	PRESSION	DISTANCE	COUCHES
Grain moyen	1 à 3 tours	3,5 bars	70–80 cm	2
Grain structuré	3 à 5 tours	3,5 bars	70–80 cm	2
Grain industriel	6 à 8 tours	3,5 bars	70–80 cm	2

• Appliquer la première couche diluée par passes régulières, sans surcharge, afin de mouiller uniformément le bois.

• Respecter la fenêtre de recouvrement indiquée dans la fiche technique du GATOR Liner.

• Appliquer la seconde couche non diluée avec le réglage correspondant à la texture recherchée.

• Conserver une distance et une vitesse d’application régulières pour obtenir une finition homogène.

APPLICATION AU ROULEAU	L’application peut également être réalisée au rouleau. Appliquer la 1re passe diluée avec 10 % de diluant GATOR, puis la 2e passe non diluée. Dans ce cas, c’est le type de rouleau utilisé qui donnera la structure et l’aspect final du GATOR Liner. Utiliser le même rouleau et travailler régulièrement sur toute la surface afin d’obtenir une finition homogène.

6. CONTRÔLES QUALITÉ

AVANT	Bois sec et stable • ponçage P180 • dépoussiérage complet • absence de cire, huile, silicone ou résine
PENDANT	Mélange homogène • dilution exacte à 10 % de la première couche • régularité des passes
APRÈS	Continuité • couverture • adhérence • absence de manque, coulure, cloquage ou décollement

SÉCURITÉ	Porter les EPI adaptés, consulter les fiches de données de sécurité et assurer une ventilation suffisante. Ne pas appliquer à proximité d’une source d’ignition.