APPLICATION GATOR LINER ANTIDÉRAPANT AU PISTOLET BLAKSON

Additif GATOR 200 g • Buse fixe non réglable • 2 couches

OBJECTIF	Obtenir une finition structurée améliorant l’adhérence et limitant le risque de glissement.	**APPLICATION**	Application au pistolet type Blakson/Schutz avec buse fixe non réglable : aucun réglage d’ouverture de buse.

1. PRÉPARATION DU SUPPORT

1	Identifier le support Appliquer la procédure de préparation GATOR correspondant au matériau : acier, inox, aluminium, béton, bois ou plastique.
2	Nettoyer et préparer mécaniquement Éliminer les parties instables, contaminants, poussières et anciennes finitions non adhérentes.
3	Dégraisser si nécessaire Utiliser un produit adapté au support et laisser évaporer complètement.
4	Contrôler avant application La surface doit être propre, sèche, stable et préparée avec le primaire ou l’époxy exigé par la fiche du support.

2. PRÉPARATION DU GATOR LINER

1	Verser intégralement 250 ml de durcisseur dans le bidon de GATOR Liner.
2	Version teintable : ajouter 120 g de colorant pur par bidon.
3	Refermer le bidon et agiter vigoureusement pendant 2 minutes.
4	Pour la couche antidérapante, verser le mélange activé dans un récipient adapté avant d’incorporer l’additif.

3. INCORPORATION DE L’ADDITIF ANTIDÉRAPANT GATOR

1	Ajouter le contenu du sachet de 200 g d’additif antidérapant GATOR dans le GATOR Liner déjà activé avec son durcisseur — et teinté si nécessaire.
2	Mélanger soigneusement pendant 2 minutes afin de répartir uniformément l’additif.
3	Appliquer immédiatement pour éviter que les particules antidérapantes ne retombent au fond du récipient.
4	Pour la procédure GATOR standard, incorporer l’additif dans la couche finale afin d’obtenir la structure antidérapante recherchée.

4. APPLICATION AU PISTOLET BLAKSON

COUCHE	COMPOSITION	APPLICATION
1re couche	GATOR Liner activé sans additif	Pulvériser régulièrement au pistolet Blakson, sans manque ni surcharge
2e couche	GATOR Liner activé + 200 g d’additif antidérapant GATOR	Pulvériser immédiatement au pistolet Blakson pour créer la structure finale

5. PISTOLET BLAKSON À BUSE FIXE

PISTOLET	Utiliser un pistolet type Blakson/Schutz à buse fixe non réglable, propre et en bon état.
AUCUN RÉGLAGE	La buse ne dispose d’aucun réglage d’ouverture. Ne pas indiquer ni rechercher un nombre de tours de buse.
APPLICATION	Reverser le GATOR Liner activé avec l’additif dans la bouteille, fixer celle-ci au pistolet et pulvériser par mouvements réguliers de balayage. Croiser les passes et éviter les surcharges.
HOMOGÉNÉITÉ	Agiter régulièrement la bouteille pendant l’application afin d’éviter la décantation de l’additif et de conserver une structure uniforme.
NETTOYAGE	Nettoyer immédiatement le pistolet et l’équipement avec le diluant adapté avant le durcissement du produit.

6. SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

CONDITION	INDICATION GATOR
Sec au toucher	Environ 20 à 30 minutes pour une faible épaisseur ; environ 60 minutes pour une forte épaisseur, à 20 °C
Contact avec l’eau	Éviter tout contact avec l’eau pendant au moins 72 heures
Séchage complet	Environ 7 jours, selon l’épaisseur, la température et l’humidité

Les temps sont indicatifs et varient selon l’épaisseur déposée, la ventilation et les conditions ambiantes. Respecter en priorité les fiches techniques des produits utilisés.

7. CONTRÔLES ET ENTRETIEN

APPLICATION	Structure régulière • répartition homogène de l’additif • absence de manque, amas ou surcharge
MISE EN SERVICE	Respect du séchage complet • contrôle de l’adhérence et de la résistance au glissement
ENTRETIEN	Nettoyer la surface et surveiller régulièrement ses performances antidérapantes, notamment dans les zones de passage ou d’usure

INFORMATION	Les présentes recommandations reposent sur nos connaissances techniques et notre expérience à la date de leur rédaction. Il appartient à l’utilisateur de vérifier la compatibilité du support, les conditions d’utilisation, le niveau d’adhérence recherché et l’adéquation du système GATOR à l’usage envisagé. L’utilisateur doit réaliser les essais nécessaires, prendre les mesures de sécurité adaptées et contrôler régulièrement les performances antidérapantes de la surface.