APPLICATION DU CONVERTISSEUR DE ROUILLE GATOR

Métaux ferreux • Brosse ou pistolet • Produit prêt à l'emploi

Référence GATOR : AWX07-102 • Code fabricant : AWX0710 • Conditionnement : 1 L

FONCTION	Arrêter et prévenir la rouille sur les métaux ferreux. Le produit enveloppe les particules de rouille, pénètre jusqu'au métal et chasse l'air et l'humidité.	**ASPECT**	Incolore, légèrement ambré. Très bon accrochage.

1. PRÉPARATION DU SUPPORT

1	Éliminer la rouille pulvérulente Brosser soigneusement et retirer les écailles ainsi que toutes les parties non adhérentes.
2	Dépoussiérer et nettoyer Débarrasser complètement le support des poussières, huiles, graisses et autres contaminants.
3	Contrôler l'état du support Le métal doit être sain. Le produit peut être appliqué sur une surface légèrement humide.
4	Éviter toute eau stagnante Ne pas appliquer sur une surface présentant du ruissellement ou des accumulations d'eau.

2. PRÉPARATION DU PRODUIT

1	Le convertisseur de rouille GATOR est un produit monocomposant.
2	Homogénéiser soigneusement le contenu avant utilisation.
3	Le produit est prêt à l'emploi : aucune dilution n'est indiquée par la fiche technique fabricant.
4	Matériel d'application prévu : brosse ou pistolet.

IMPORTANT	Ne pas ajouter d'eau ni reprendre les anciens pourcentages de dilution. Pour le nettoyage du matériel, utiliser le diluant dégraissant 3291.

3. APPLICATION

MÉTHODE	MISE EN ŒUVRE
BROSSE	Appliquer le produit prêt à l'emploi en imprégnant correctement les zones piquées et irrégulières.
PISTOLET	Pulvériser le produit prêt à l'emploi de manière régulière sur toute la surface préparée.
ÉPAISSEUR	Épaisseur recommandée : 180 µm humide, correspondant à environ 20 µm sec.

4. SÉCHAGE ET SURCOUCHAGE

PARAMÈTRE	VALEUR
Hors poussière	1 heure
Sec au toucher	4 heures
Surcouchage	Finition glycérophtalique, vinylique, époxy ou polyuréthane (PU).

5. CONDITIONS D'APPLICATION

PARAMÈTRE	VALEUR
Température ambiante	De 5 °C à 35 °C
Humidité relative	De 30 % à 75 %
Température du support	2 à 3 °C au-dessus du point de rosée
Viscosité d'application	23 ± 3 s AFNOR 4 à 20 °C

6. CONTRÔLES ET SÉCURITÉ

AVANT	Rouille pulvérulente éliminée • support sain • surface propre et sans eau stagnante
PENDANT	Produit homogène • aucune dilution • application régulière • épaisseur contrôlée
APRÈS	Film continu • séchage respecté • compatibilité de la finition vérifiée

SÉCURITÉ	Produit inflammable : point d'éclair 12 °C. Porter les équipements de protection adaptés et travailler dans une zone correctement ventilée. Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant utilisation.

INFORMATION	Données établies d'après la fiche technique CIN Monopol « Convertisseur de rouille », code article AWX0710, révision septembre 2026. Référence commerciale GATOR : AWX07-102. Toujours consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité en vigueur avant application.