NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU GATOR LINER

Remise en service • Lavage • Contrôle • Préservation de la texture

OBJECTIF	Préserver l'aspect, la texture et la protection du GATOR Liner sans endommager le film ni les raccords.

1. APRÈS L'APPLICATION

PÉRIODE	PRÉCAUTION	RECOMMANDATION
Début du séchage	Protéger de la poussière, de l'eau, de la condensation et de tout contact.	Maintenir des conditions stables et ne pas manipuler inutilement la surface.
Premières 72 heures	Éviter tout contact prolongé avec la peau et toute contamination.	Ne pas laver, ne pas frotter et ne pas exposer à des produits chimiques.
Jusqu'à 7 jours	La polymérisation complète se poursuit.	Ne pas poser d'objet lourd et éviter les fortes sollicitations, frottements et lavages agressifs.
Après polymérisation complète	La surface peut être remise progressivement en service.	Effectuer un premier lavage doux et contrôler le film avant un usage intensif.

2. NETTOYAGE COURANT

1	Retirer les poussières et débris non adhérents avec une brosse souple ou par aspiration.
2	Mouiller la surface avec de l'eau propre.
3	Appliquer un nettoyant doux, compatible avec les revêtements polyuréthanes, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse non agressive.
4	Laisser agir brièvement sans laisser sécher le produit de nettoyage.
5	Rincer abondamment à l'eau propre.
6	Laisser sécher et contrôler l'absence de trace, d'altération ou de zone endommagée.

3. NETTOYEUR HAUTE PRESSION

UTILISATION	Uniquement après polymérisation complète et après validation sur une zone peu visible.
DISTANCE	Maintenir une distance suffisante et augmenter progressivement la puissance si nécessaire.
ORIENTATION	Ne pas diriger le jet à bout portant sur un bord, un raccord, une rayure, un perçage ou une zone déjà décollée.
PRÉCAUTION	Un jet trop puissant ou trop proche peut détériorer le film, soulever un bord ou accentuer un dommage existant.

4. TACHES ET PRODUITS PARTICULIERS

SITUATION	ACTION CONSEILLÉE	À ÉVITER
Boue / terre	Laisser ramollir à l'eau, brosser doucement puis rincer.	Grattage métallique ou nettoyage à sec agressif.
Huile / graisse	Absorber rapidement puis utiliser un nettoyant compatible, après essai préalable.	Laisser la contamination pénétrer ou utiliser un solvant inconnu.
Carburant / produit chimique	Rincer ou absorber immédiatement selon le produit, ventiler et contrôler la surface.	Contact prolongé et mélange de produits de nettoyage.
Goudron / résine / colle	Demander conseil avant traitement et tester toute méthode sur une zone discrète.	Lame, abrasif grossier ou solvant puissant sans validation.
Sel / environnement marin	Rincer régulièrement à l'eau douce, notamment dans les angles et zones de rétention.	Laisser sécher durablement les dépôts salins.

5. SURFACE ANTIDÉRAPANTE

NETTOYAGE	Utiliser une brosse adaptée à la texture afin de retirer les salissures logées dans le relief.
RINÇAGE	Rincer soigneusement jusqu'à élimination complète du nettoyant et des débris.
CONTRÔLE	Vérifier que la texture n'est pas colmatée, lissée ou contaminée par un produit gras.
SÉCURITÉ	La performance antidérapante dépend de la propreté, de l'usure, de l'environnement et du type de semelle ou de roue. Contrôler régulièrement la zone.

6. CONTRÔLE PÉRIODIQUE

ASPECT	Rechercher rayures profondes, impacts, cloques, décollements, fissures ou usure anormale.
BORDS ET FIXATIONS	Contrôler les arêtes, perçages, assemblages, angles et zones soumises aux frottements.
SUPPORT MÉTALLIQUE	Traiter rapidement toute mise à nu afin d'éviter l'installation de la corrosion.
REPRISE	Nettoyer, poncer et remettre le primaire adapté avant la retouche du GATOR Liner.

INTERDIT	Ne pas utiliser de brosse métallique, lame, abrasif agressif, décapant, nettoyant fortement alcalin ou acide, ni solvant non validé. Ne jamais mélanger plusieurs produits de nettoyage.

RESPONSABILITÉ TECHNIQUE	La compatibilité d'un nettoyant dépend de sa composition, de sa concentration, de sa température, de son temps de contact et de l'état du revêtement. Il appartient à l'utilisateur de consulter la notice du produit, de réaliser un essai sur une zone peu visible et de vérifier l'absence d'altération avant une utilisation générale. En cas de dommage ou de doute, demander un avis technique avant toute reprise.