PRÉPARATION ET DOSAGE DU GATOR LINER

Version noire • Version teintable • Additif antidérapant

AVANT DE COMMENCER	Travailler avec des récipients propres, vérifier les références des composants et préparer uniquement la quantité pouvant être appliquée immédiatement.

1. GATOR LINER NOIR

DOSAGE	VALEUR
Rapport massique	100 : 33 - GATOR noir : durcisseur GATOR
Rapport volumique	3 : 1
Préparation d'un kit de 1 L	0,75 L de GATOR noir + 0,25 L de durcisseur GATOR

2. GATOR LINER TEINTABLE

COMPOSANT	QUANTITÉ PAR BOUTEILLE	ORDRE
GATOR Liner incolore	0,60 L	1
Colorant pur	120 g	2
Durcisseur GATOR	0,25 L	3

TEINTE	Utiliser uniquement un colorant compatible et correctement dosé. La teinte doit être homogénéisée avant l'ajout du durcisseur. Réaliser une plaquette témoin avant l'application définitive.

3. PROCÉDURE DE MÉLANGE

1	Agiter ou homogénéiser séparément le GATOR Liner avant ouverture.
2	Pour la version teintable, incorporer les 120 g de colorant pur et mélanger jusqu'à obtenir une teinte uniforme.
3	Ajouter le durcisseur GATOR selon le dosage correspondant à la version utilisée.
4	Refermer le bouchon et agiter vigoureusement pendant 2 minutes.
5	Appliquer immédiatement après préparation et maintenir le mélange homogène pendant l'utilisation.

4. ADDITIF ANTIDÉRAPANT GATOR

DOSAGE	Ajouter le contenu du sachet de 200 g dans le GATOR Liner déjà activé avec son durcisseur, puis mélanger pendant 2 minutes.
APPLICATION	Application possible au rouleau ou au pistolet Blakson à buse non réglable. Au rouleau, le rouleau détermine directement la structure finale.
RECOMMANDATION	Ajouter l'antidérapant au moment de la couche finale et appliquer immédiatement afin d'éviter que les charges ne retombent au fond du mélange.

5. APPLICATION

MÉTHODE	PRINCIPE	PASSES
Rouleau alvéolé	Étaler régulièrement. Le choix du rouleau et le geste donnent la structure.	2 passes
Pistolet Blakson	Buse non réglable : aucun réglage de buse. Adapter la pression, la distance et la vitesse de balayage.	2 passes
Pistolet à buse réglable	Régler l'ouverture selon le grain recherché et effectuer un mouvement régulier.	2 passes

6. SÉCHAGE INDICATIF À 20 °C

ÉPAISSEUR	SEC AU TOUCHER	POLYMÉRISATION
Environ 100 µm	20 à 30 min	Complète après environ 7 jours
Environ 200 µm	60 min	Complète après environ 7 jours

RECOMMANDATIONS	Ne pas appliquer par température extrême. Une température basse ou une couche épaisse allonge le séchage. Une température élevée accélère l'évaporation des solvants. Ne pas laisser le produit activé entrer en contact avec la peau pendant au moins 72 heures et ne pas poser d'objet lourd avant séchage complet.

RESPONSABILITÉ TECHNIQUE	Ces informations reposent sur nos connaissances techniques et les documents disponibles à la date de rédaction. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les références, les dosages, la compatibilité de la teinte, les conditions d'application et l'adéquation du système à l'usage prévu, puis de réaliser les essais nécessaires. L'étiquette et les fiches techniques et de données de sécurité des produits restent prioritaires.

CIN MONOPOL

FABRIQUÉ EN FRANCE